

DESILAN BITUMEN - HÄRTER

Anwendungsgebiete : Wird handelsüblichen Bitumenanstrichen auf Lösemittelbasis zugegeben. Aktiviert Bitumenanstriche, bewirkt eine Beschleunigung der Trocknungszeit.

Eigenschaften: Beschleunigt die Aushärtezeit , nach ca. 6 -12 Stunden trocken, es kann bereits nach 3 – 4 Tagen siliert werden.
Leichter zu verarbeiten (durch Härterzugabe flüssiger).
Hält mind. 3x länger als Bitumen-Siloanstrich ohne Härter. Höhere Wiedererweichungsschwelle (wird durch Sonneneinstrahlung und im Futterstock entwickelte Wärme nicht mehr weich).
Kein Ankleben von Silage (Reinigungsarbeiten entfallen).
Verbesserter Säureschutz.
Leicht auszubessern (bei mechanischer Beschädigung).



Untergrund : Untergrund-Vorbehandlung lt. Gebrauchsanleitung von **DESILAN Silolack schwarz 100°** bzw. **DESILAN Fahrsilobodenlack**.

Verarbeitung : 30 ltr. **DESILAN Silolack schwarz 100°** oder **DESILAN Fahrsilobodenlack** und 10 Liter **DESILAN Bitumen-Härter** mit Bohrmaschine und Quirl gründlich verrühren bzw. mischen.
Achtung: Angemischte Ware muss innerhalb von ca. 2 Stunden restlos verarbeitet werden, keine Lagerung möglich ! Bei gut erhaltenem Alt-Bitumenanstrich, nach Reinigung mit **DESILAN Silo-Intensivreiniger SRK44**, auftragen. Ansonsten laut Gebrauchsanleitung des Siloanstriches auf den Untergrund streichen, rollen oder spritzen.

► Bei Fahrsilos für BIO-Gasanlagen sind bei Erstbeschichtung 3 Anstriche aufzubringen. Nach der Grundierung mit **DESILAN Silo-Bitumenvoranstrich** sind 2 Deckanstriche **DESILAN Silolack schwarz 100°** mit **DESILAN Bitumenhärter** aufzubringen (unter Einhaltung der Trocknungszeiten nach jedem Anstrich).

Arbeitsgeräte: Bürste, Walze, Pinsel und Airless-Spritzgerät.

Reinigung : Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung oder Bitumenlöser (**DESILAN BituFrei**) entfernen.

Lagerung : Original verschlossen mind. ein Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem gelüfteten Ort aufbewahren.

Transport : UN 1866, Harzlösung, Klasse 3, III ADR
WGK 1

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Bei speziellen Anwendungsfragen beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.